



NATURBASE®

Listo para el empleo
(EN 998.1)



Mortero en base cal Hidráulica natural pura (NHL) de Saint Astier y áridos seleccionados, el **NATURBASE®** es un "bajo capa" especialmente concebido para la restauración, Bioconstrucción y Obra nueva. Es un mortero transpirable ideado para hacer capas base o rejunteos que no necesiten un color específico.

● PRESENTACIÓN :

- Saco de 25 kg, palet de 1.500 kgs (60 sacos)

● CONSERVACIÓN Y GARANTÍA :

- 1 año al resguardo de la humedad en el embalaje original no abierto.
- Responsabilidad civil del fabricante.

● CONSUMO :

- 1,6 kg/m² por mm. de espesor.

● PREPARACIÓN DEL MORTERO :

- Añadir 7 a 8 litros de agua por saco de 25 kgs.
- Mezclar mecánicamente de 3 a 5 minutos máximo.

● PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES :

Los soportes estarán sanos, limpios y sin polvo.

● PRECAUCIONES CLIMÁTICAS :

Temperatura entre 5° y 30°C. Desaconsejado en heladas, fuertes vientos, precipitaciones y calor. Con fuertes calores humedecer los soportes y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.

● PRECAUCIONES PARTICULARES : Página 11

